

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

ALUMINIUM WOOD PRIMER

DESCRIPTION

Apprêt de haute qualité pour surfaces en bois, spécialement conçu pour prévenir l'exsudation et les taches de nœuds sur des bois naturellement résineux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

PROPRIÉTÉS

Niveau de brillance	Coquille d'œuf (10-20 %)
Rendement théorique	10 mètres carrés par litre (varie en fonction de la porosité et de la texture de la surface)
Épaisseur de film conseillée	55 microns, par couche sèche
Nombre de couches conseillé	2
Peinture superficiellement sèche	4 heure

Séchage entre deux couches	16 heures minimum
Volume des solides	55 %
Coloris disponibles	Rose métallique uniquement
Contenances disponibles	1 et 2,5 Litres

HOMOLOGATIONS ET NORMES

Fabrication conforme aux normes ISO 9001:2008 sur la qualité, ISO 14001:2004 sur les systèmes de gestion environnementale, Valeur limite 2004/42/EC EU pour ce produit (cat.A/gsb) : 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350 g/l COV.

Ce produit a été testé conformément à la réglementation définie par le Décret français sur la qualité de l'air intérieur N° 2011-321 – Arrêté d'avril 2011 et a obtenu un A+.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Bois dur : Nettoyez avec soin la surface du bois pour éliminer les dépôts gras avec du White Spirit et un chiffon non pelucheux, en changeant régulièrement le côté du chiffon utilisé. Les dépôts résineux les plus importants peuvent être ramollis avec un pistolet thermique, et éliminés avec un grattoir à peinture. Terminez en nettoyant avec du White Spirit.

Bois tendres : Poncez légèrement le bois, juste avant de peindre, pour obtenir une meilleure performance.

Vérifiez que la teneur en humidité du bois est inférieure à 15 % avant de débiter l'application. Ne jamais peindre sur du bois humide au risque de créer des cloques, des écaillés, des fissures et de voir la peinture se détériorer prématurément.

Le chêne vert ne doit pas être peint sauf s'il a été exposé aux intempéries pendant au moins six mois.

APPLICATION

Bien remuer la peinture avant son application. Ne pas peindre avec ce produit lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C.

Application au pinceau : Utilisez un pinceau à poils synthétiques de haute qualité, dont la taille est adaptée au projet à réaliser. Les pinceaux neufs doivent être assouplis en les lavant au White Spirit et en les séchant soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.

Évitez de tremper le pinceau trop profondément dans la peinture pour qu'elle ne pénètre pas dans la virole. Ne surchargez pas le pinceau pour éviter les coulures et les éclaboussures. Appliquez la peinture en procédant par mouvements égaux et sans trop l'étaler pour préserver un bord humide. Pour obtenir un rendu de la plus grande qualité, passez tous les derniers coups de pinceau dans la même direction et ne repassez jamais sur la peinture qui a déjà commencé à sécher. Notez que pour certains bois résineux, il peut être nécessaire d'ajouter 5 % (v/v) de White Spirit dans l'apprêt Little Greene Aluminium Wood Primer afin de faciliter l'application.

Peinture au rouleau : Pour obtenir le meilleur rendu possible sur les surfaces lisses, choisissez un rouleau à poils courts en laine mohair. Pour les surfaces texturées, préférez un rouleau à poils plus longs, selon les cas, afin de garantir une couverture uniforme et totale. Passez tous les derniers coups de rouleau dans la même direction, tout en préservant un bord humide. Ne repassez jamais sur une surface qui a déjà commencé à sécher. Vous obtiendriez des traces indésirables et des reflets lumineux.

Peinture au pistolet :

Conventionnelle

Dilution max. : 25 % de White Spirit (v/v)
Dimension de la pointe ; 1,60 à 2,00 mm (62 à 78 thou)
Pression d'air : 0,28 à 0,41 MPa (40 à 60 psi)

Sans air

Dilution max. : 10 % de White Spirit (v/v)
Dimension de la pointe ; 0,28 à 0,54 mm (11 à 21 thou)
Pression à l'extrémité : 12,6 à 19,6 MPa (1800 à 2800 psi)

Limitation de garantie - Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, Angleterre
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

ALUMINIUM WOOD PRIMER

SYSTÈME DE FINITION RECOMMANDÉ

Appliquez deux couches de Little Greene Aluminium Wood Primer, puis une ou deux couches de Little Greene Oil Primer Undercoat. Terminez avec deux couches de systèmes de finition à l'huile ou à l'eau Little Greene (consultez les fiches techniques des produits concernés pour plus de détails).

NETTOYAGE

Éliminez l'excédent de peinture et nettoyez tous les équipements avec du White Spirit, ou un produit équivalent, immédiatement après leur utilisation. Ne laissez jamais des pinceaux ou des rouleaux tremper dans du solvant. Cela dégraderait leurs caractéristiques d'application.

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Conservez la peinture non utilisée dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. Vérifiez que les couvercles des pots sont correctement fermés après chaque utilisation. Lorsqu'il n'a pas été ouvert et s'il est stocké dans les conditions indiquées ci-dessus, ce produit reste stable pendant une période minimale de deux ans.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

L'élimination des restes de peinture ou de la peinture usagée doit être confiée à un service de traitement agréé pour ce type de déchets.

Les contenants en métal vide peuvent être recyclés (retirez la poignée en plastique des pots de 2,5 L).

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Lisez toujours l'étiquette du pot avant utilisation. Organisez une ventilation maximale pendant l'application de la peinture et son séchage. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Avis juridique -Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com