

# Little Greene®

— PAINT & PAPER —

## LIMEWASH

### DESCRIPTION

Finition extérieure à l'eau convenant très bien aux matériaux et rendus des bâtiments traditionnels. La peinture à la chaux Little Greene Limewash est très perméable à la vapeur d'eau, permettant à la structure de la paroi de respirer, pour réduire son humidité.

### PROPRIÉTÉS

Niveau de brillance	Mate (moins de 5 %)
Rendement théorique	6 mètres carrés par litre (varie en fonction de la porosité et de la texture de la surface)
Épaisseur de film conseillée	30 microns, par couche sèche
Nombre de couches conseillé	4 pour obtenir une couverture totale.
Peinture superficiellement sèche	1 heure

Séchage entre deux couches	24 heures minimum, 48 heures si les conditions atmosphériques sont humides
Volume des solides	18 %
Coloris disponibles*	Teintes Pastel de la gamme Little Greene.
Contenances disponibles	5 Litres

\*Couleurs palissent considérablement en 24 heures et sont seulement approximatives. La couleur peut varier d'un lot à l'autre.

### HOMOLOGATIONS ET NORMES

Perméabilité à la vapeur d'eau (BS EN ISO 7783), DE moy. : <0,030 m, V. moy. : >680 g/m<sup>2</sup>/jour

Perméabilité à la vapeur d'eau Classification (EN 1062-1), Classe : V1 (haut)

Fabrication conforme aux normes ISO 9001:2008 sur la qualité, ISO 14001:2004 sur les systèmes de gestion environnementale,

Valeur limite 2004/42/EC EU pour ce produit (cat.A/cwb) : 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 0,1 g/l COV.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

**Nouveau rendu avec enduit à la chaux, chaux ou torchis :** Les surfaces doivent être propres et dégraissées. Brossez les surfaces pour enlever les résidus non fixés. Mouillez au pinceau ou par pulvérisation pour réduire l'absorption.

L'efflorescence de maçonnerie doit être complètement éliminée avant de peindre. Ce produit ne convient pas aux pierres non poreuses ou à la maçonnerie, comme le granit, l'ardoise, les briques ordinaires Fletton et les briques à maçonner.

**Peinture à la chaux existante :** Les surfaces doivent être propres et dégraissées. Éliminez tout défaut ou peinture à la chaux écaillée et farinant. Tout mortier ou enduit extérieur détaché doit être remplacé. Les fissures doivent être creusées et bouchées avec un ciment extérieur. Les surfaces qui sont devenues poudreuses doivent être brossées et mouillées au pinceau ou par pulvérisation pour réduire l'absorption.

Les zones contaminées par des champignons ou des algues doivent être traitées avec un produit fongicide approprié ou avec une solution à 25 % d'eau de Javel domestique, puis nettoyées à fond pour éliminer les dépôts.

Les finitions de maçonnerie modernes doivent être complètement éliminées avant d'utiliser ce produit.

### APPLICATION

Bien remuer avant d'appliquer en vérifiant que tous les dépôts du fond sont totalement incorporés. N'appliquez pas ce produit lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C ou s'il y a un risque de pluie ou de gel pendant les périodes d'application ou de séchage.

Il est préférable d'utiliser la peinture à la chaux lorsqu'elle est fraîche et, si possible, pendant les 14 jours qui suivent sa livraison.

**Application au pinceau :** Utilisez un pinceau à poils synthétiques de haute qualité, dont la taille est adaptée au projet à réaliser. Les pinceaux neufs doivent être assouplis en les lavant à l'eau claire et en les séchant soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.

Évitez de tremper le pinceau trop profondément dans la peinture pour qu'elle ne pénètre pas dans la virole. Ne surchargez pas le pinceau pour éviter les coulures et les éclaboussures. Appliquez la peinture en procédant par mouvements égaux et sans trop l'étaler pour préserver un bord humide. Pour obtenir un rendu de la plus grande qualité, passez tous les derniers coups de pinceau dans la même direction et ne repassez jamais sur la peinture qui a déjà commencé à sécher.

Évitez toute application avec une épaisseur excessive parce que cela affaiblira le revêtement et peut provoquer des fissures fines.

**Peinture au rouleau :** Déconseillée.

**Peinture au pistolet :** Déconseillée.

Limitation de garantie -Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre  
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)  
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

# Little Greene®

— P A I N T & P A P E R —

## LIMEWASH

### NETTOYAGE

Éliminez l'excédent de peinture et nettoyez tous les équipements à l'eau claire immédiatement après leur utilisation. Ne laissez jamais des pinceaux ou des rouleaux tremper dans l'eau. Cela dégraderait leurs caractéristiques d'application.

### STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Conservez la peinture non utilisée dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. Vérifiez que les couvercles des pots sont correctement fermés après chaque utilisation. Pour obtenir de meilleurs résultats, la peinture à la chaux doit être utilisée pendant les 14 jours qui suivent sa livraison. Même si ce produit offre une durée de conservation beaucoup plus longue, des différences importantes de profondeur de couleur et de brillance sont possibles si le produit est stocké pendant longtemps.

### ENTRETIEN

**Nettoyage** En cas d'encrassement léger de la surface, nettoyez au jet d'eau à basse pression. Taillez les plantes du jardin pour maintenir un espace libre entre la surface des bâtiments et les plantes. Entretenez les plantes grimpantes pour éviter l'accumulation de feuilles et débris végétaux. Nettoyez et entretenez les gouttières et les tuyaux afin d'empêcher le mouillage constant des surfaces peintes en cas de fuite ou de débordement.

**Réparations** : Poncez légèrement la zone à repeindre. Appliquez un apprêt approprié sur tout support non peint. Repeignez de manière homogène chaque panneau ou section, en appliquant une ou deux couches au besoin. Les retouches ponctuelles donnent presque toujours un rendu esthétique de qualité inférieure.

### ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

L'élimination des restes de peinture ou de la peinture usagée doit être confiée à un service de traitement agréé pour ce type de déchets. Les contenants en métal vide peuvent être recyclés (retirez la poignée en plastique des pots de 5 L).

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Lisez toujours l'étiquette du pot avant utilisation. Organisez une ventilation maximale pendant l'application de la peinture et son séchage. La peinture à la chaux est caustique et peut causer des brûlures sur la peau. Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

**Avis juridique** -Les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au meilleur de nos connaissances et de notre expérience. The Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans le présent document, sans préavis. Les informations fournies n'exonèrent pas l'utilisateur de sa responsabilité d'effectuer ses propres essais et expériences. Ce document n'implique aucune garantie juridiquement contraignante concernant certaines propriétés ou une aptitude à un usage spécifique. Des conditions de service et d'application peuvent échapper à notre contrôle. Par conséquent, Little Greene ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation des informations fournies ici et de ses conséquences.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Angleterre  
Tél. : 0845 880 5855 (UK) Tél. : +44 161 23 00 880 (depuis l'étranger) Fax : 0845 880 5877 (R.U.) Fax : +44 161 22 33 208 (depuis l'étranger)  
mail@littlegreene.com www.littlegreene.com